

DANE TECHNICZNE I APLIKACYJNE PRODUKTU

- Określenie produktu** : 2-składnikowy matowy bezbarwny lakier akrylowy.
- Zastosowanie** : Służy przede wszystkim do pokrywania baz w lakiernictwie samochodowym, gdy wymagany jest bardzo szybki czas schnięcia. Nie zaleca się stosowania lakieru **LS** do wymalowań przy wysokich temperaturach otoczenia, a szczególnie do wymalowań całościowych.
Może służyć również do innych celów (po konsultacji z producentem), gdy wymagana jest powłoka o głębokim macie i dużej odporności na urazy mechaniczne oraz czynniki chemiczne i atmosferyczne.
- Kod produktu** : **LS-MAT**
- Rodzaj powłoki** : głęboki mat
- Lepkość fabryczna** : 38-40 sek.
- Części stałych** : 48-52% - wagowo
- Gęstość** : 0,99 g/ml
- Odporność na temp.** : -30°C - +120°C
- Warunki aplikacji** : - temperatura otoczenia; od +10 do +25°C
- wilgotność powietrza; < 70%
- ciśnienie powietrza; 2 - 3 bar
- dysza pistoletu; 1,3 -1,5 mm
- Utwardzacz / proporcja** : **STANDARD** lub **EXPRESS** / 2:1 objętościowo
- Rozcieńczalnik / ilość** : **DV2418** / 0-5%
- Przygotowanie podłoża** : Podłoże pokryte bazą zgodnie z jej danymi aplikacji.
- Przygotowanie lakieru** : Potrzebną ilość lakieru odlać do innego pojemnika.
Sporządzić mieszankę do natrysku pistoletem w proporcjach objętościowych;
- lakier = 100
- utwardzacz = 50
- rozcieńczalnik = 0-5
Nakładać 2-3 warstwy. Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

Czasy schnięcia w temperaturze 20°C:

Lakier + Utwardzacz	Pyłosuchość	Suchość Dotykowa	Suchość Użytkowa	Pełne Utwardzenie
LS + Standard	10 min.	40-45 min.	4-5 godz.	4 dni
LS + Express	10 min.	30-35 min.	3-4 godz.	3 dni

Suszenie w piecu 60°C : Przed piecem powłoka lakieru musi odparować w temperaturze otoczenia przez ok. 20 minut.

Suchość użytkowa:

- **LS + Standard** - po 30 minutach
- **LS + Express** - po 20 minutach

Żywotność mieszaniny :

- **LS + Standard** - zużyć do 1,5 godziny
- **LS + Express** - zużyć do 45 minut

Grubość powłoki : W jednej warstwie można uzyskać do 40µ suchej warstwy bez powstania zacieków.
Nanosić 2-3 warstwy o grubościach po 25-30µ.

Wydajność 1 litra : - teoretyczna; przy grubości warstwy 25-30µ ok. 9 m²,
- praktyczna; jest zależna od formy malowanego obiektu, chropowatości podłoża metod i warunków aplikacji oraz grubości warstwy.

Trwałość składowania : 24 miesiące w temperaturze pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku.

Uwaga : Lakier nakładany na tworzywa sztuczne (np; zderzaki, zagruntowane wcześniej podkładem adhezyjnym **PO1515**) wymaga dodania plastyfikatora **PP0165** w ilości 15-20%.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z nami

HAYA Górki 5A 66-431 tel/fax +48 95 72 88 305 www.haya.pl