

DANE TECHNICZNE I APLIKACYJNE PRODUKTU

kod produktu	: PO1515
określenie produktu	: 1-składnikowy podkład na polipropylen
zastosowanie	: PO1515 jest bardzo szybkoschnącym podkładem do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w aplikacjach profesjonalnych jako warstwa gwarantująca przyczepność pomiędzy podłożem z polipropylenu, a kolejną powłoką lakierniczą. PO1515 - nie zawiera wypełniaczy, nie nadaje się do obróbki mechanicznej. Jest typowym podkładem typu „kontakt”. Każda następna powłoka lakiernicza musi być elastyczna, np.; z 20%-wym dodatkiem plastyfikatora D0165.
kolor	: Lekko mleczny
rodzaj powłoki	: pół-połysk
rozcieńczalnik	: Nie wymaga
utwardzacz	: Nie wymaga
lepkość dostarczanego materiału	: Ok. 10 sek. (mierzone kubkiem DIN 4mm przy 20°C).
zawartość części stałych wagowo	: Ok. 5,5%
gęstość	: Ok. 0,85 g/ml
odporność temperaturowa	: Ok. 100°C.
czas schnięcia	: Pyłosuchość; 2-3 min.
warunki aplikacji	: - podkład przed użyciem należy dokładnie wymieszać. - temperatura otoczenia od +10 do +25°C, - wilgotność powietrza < 70%, - nanosić pistoletem pneumatycznym, - dysza pistoletu 1,3-1,5 mm, - ciśnienie powietrza 2 – 2,5 bar, - zalecane stosowanie pistoletu niskociśnieniowego, - podłoże musi być czyste i suche - bez konieczności matowienia, - po naniesieniu 1-nej warstwy podkładu i osiągnięciu przez nią pyłosuchości, należy nanieść warstwę lakieru nawierzchniowego.
grubość powłoki	: 1-na warstwa, 3-5μ,
wydajność 1 litra podkładu	: - teoretyczna; przy 1-warstwie ok. 12 m², - praktyczna - jest zależna od formy malowanego obiektu, chropowatości podłoża metod i warunków aplikacji.
trwałość składowania	: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym pojemniku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z nami: